



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχο διογκούμενο σφραγιστικό CFS-IS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πυράντοχο διογκούμενο σφραγιστικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεμονωμένα καλώδια και δεσμίδες καλωδίων
- Σωλήνες καλωδίων
- Τυφλά ανοίγματα
- Ανομοιόμορφα ανοίγματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βαφόμενο
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και καθαρισμός
- Ενδείκνυται ιδιαίτερα για την τοποθέτηση νέων καλωδίων
- Χωρίς σιλικόνη
- Μικρή συρρίκνωση



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-10/0406
Υλικά βάσης	Σκυρόδεμα, Τούβλο, Τοιχοποιία, Μέταλλο, Γύψος
Κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά (EN 13501-1)	E
Χημική βάση	Ακρυλική σύσταση με βάση το νερό
Διογκούμενο	Ναι
Αναλογία διαστολής (απεριόριστος, έως)	1:10
Θερμοκρασία διαστολής (προσεγγιστικά)	220 °C
Κίνηση ¹⁾	Όχι
LEED VOC	56 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	5 - 40 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-40 - 100 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (EN ISO 846)
Προσεγγιστικός χρόνος σκλήρυνσης ²⁾	3 mm/3 ημέρες
Χρώμα	Ανθρακί
Επαναχρησιμοποιήσιμο (και αφαιρούμενο)	Μη δυνατό
Επαναδιείσδυση	Μη δυνατό
Δυνατότητα βαφής	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	5 - 25 °C
Διάρκεια ζωής ³⁾	12 μήνες

¹⁾ Σύμφωνα με HTC 1250

²⁾ Στους 24 °C, 50% σχετική υγρασία

³⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Περιεχόμενο ανά δοχείο/φυσίγγιο	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχο διογκούμενο σφραγιστικό CFS-IS	310 ml	1 τεμ