



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχη βαφή καλωδίων CP 678



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πυράντοχη βαφή καλωδίων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία μεμονωμένων καλωδίων και καλωδίων σε δεσμίδα σε σχάρες καλωδίων σε εσωτερικές εγκαταστάσεις
- Πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας A του προτύπου IEC 60332-3-22 για μειωμένη διάδοση της φλόγας
- Με έγκριση Factory Mutual (βαφή επιβράδυνσης φλόγας ηλεκτρικών καλωδίων)
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλες δέσμες καλωδίων
- Για χρήση σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, κτήρια τηλεπικοινωνιών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πετροχημικές μονάδες, χαρτοποιία, εργοστάσια και μονάδες παραγωγής
- Εύκολη εφαρμογή χρησιμοποιώντας πινέλο βαφής ή πιστόλι ψεκασμού χωρίς αέρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διογκούμενη
- Υδατοδιαλυτή, άοσμη και σχεδόν χωρίς διαλύτες
- Σχεδόν χωρίς ίνες και αμίαντο
- Ελαχιστοποιημένα φαινόμενα χαλάρωσης λειτουργίας σε καλώδια
- Στεγνώνει γρήγορα, παραμένει εύκαμπτη όταν στεγνώσει
- Συμβατή με την επένδυση των ηλεκτρικών καλωδίων



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	FM, GL
Συσκευασία	Κάδος
Προσεγγιστική υγρή πυκνότητα	1300 kg/m ³
Διογκούμενο	Ναι
LEED VOC	60 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	5 - 40 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-30 - 80 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (ASTM G21-96) και τάξη 0 (EN ISO 846)
Προσεγγιστικός χρόνος σκλήρυνσης ¹⁾	24 ώρες
Χρώμα	Λευκό
Δυνατότητα βαφής	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	5 - 30 °C
Διάρκεια ζωής ²⁾	18 μήνες

¹⁾ Στους 24 °C, 50% σχετική υγρασία

²⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Βάρος	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχη βαφή καλωδίων CP 678	20 kg	Κάδος 1 τεμ