

Πυράντοχο κονίαμα CFS-M RG



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πυράντοχο κονίαμα για την πρόληψη της εξάπλωσης πυρκαγιάς και καπνού μέσα από μεγάλα ανοίγματα με καλώδια, σωλήνες ή μεικτά περάσματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεικτά περάσματα σε άκαμπτους τοίχους και δάπεδα από 150 mm
- Καλώδια, δεσμιδες καλωδίων, σχάρες καλωδίων και σωλήνες καλωδίων
- Μη-εύφλεκτοι (μεταλλικοί) σωλήνες με μη-εύφλεκτη μόνωση
- Εύφλεκτοι (μεταλλικοί) σωλήνες και σύνθετοι σωλήνες με εύφλεκτη μόνωση σε συνδυασμό με πυράντοχο επίδεσμο CFS-B
- Εύφλεκτοι σωλήνες σε συνδυασμό με πυράντοχο κολάρο CFS-C, πυράντοχο κολάρο CFS-C P ή πυράντοχο περιτύλιγμα CFS-W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη εγκατάσταση - η πυκνότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί για την εφαρμογή με μυστρί ή αντλίες που διατίθενται στο εμπόριο
- Άριστα χαρακτηριστικά θερμομόνωσης
- Ελάχιστη συρρίκνωση κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης και μηδενική αποφλοίωση σε περίπτωση φωτιάς
- Βαφόμενο



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-12/0101
Υλικά βάσης	Σκυρόδεμα, Κυψελωτό Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία
Κλάση αντίστασης σε φωτιά (EN 13501-1)	A1
LEED VOC	< 1 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	5 – 30 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-10 – 80 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (EN ISO 846)
Προσεγγιστική αναλογία ανάμιξης	2,5:1 (Κονίαμα προς Νερό κατά Βάρος)
Προσεγγιστικός χρόνος λειτουργίας	45 λεπτά
Χρώμα	Γκρι
Επαναχρησιμοποιήσιμο (και αφαιρούμενο)	Μη δυνατό
Επαναδιείσδυση	Μη δυνατό
Δυνατότητα βαφής	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	5 – 30 °C
Διάρκεια ζωής ¹⁾	12 μήνες
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-W, CFS-C, CFS-C P, CFS-B

¹⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Βάρος	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχο κονίαμα CFS-M RG	20 kg	Σάκος 1 τεμ