



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχο κολάρο καλωδίων CFS-CC



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Λύση για την αποκατάσταση πυροφραγμών για περάσματα καλωδίων με 100% πλήρωση και χωρίς αφαίρεση της παλιάς, υπάρχουσας πυροπροστασίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεμονωμένα καλώδια και δεσμίδες καλωδίων σε δάπεδα και τοίχους
- Νέες και υπάρχουσες εγκαταστάσεις καλωδίων
- Ορισμένα ομοαξονικά καλώδια, αγωγούς και δεσμίδες αγωγών, εφαρμογές κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου και σωλήνες καθοδήγησης καπνού
- Εξερχόμενα καλώδια υπό γωνία 90° και για καλώδια κοντά στον τοίχο/δάπεδο
- Τοποθέτηση μισού κολάρου σε καλώδια σε ακμή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλο για νέα ή υπάρχοντα μεμονωμένα καλώδια και δεσμίδες καλωδίων σε δάπεδα και τοίχους
- Με δυνατότητα επαναδιείσδυσης ώστε να επιτρέπει τις μελλοντικές αυξήσεις στον αριθμό των καλωδίων
- Κατάλληλο για ανοίγματα μέγιστης διαμέτρου 4" ή 108 mm
- Εύκολη και καθαρή λύση - δεν απαιτείται σφραγιστικό ή υλικό γεμίσματος και χαμηλές VOC
- Λύνει τα χέρια - κατάλληλο για κάμψη καλωδίων, καλώδια κοντά σε τοίχο/δάπεδο και εφαρμογές σε ακμές (μισό κολάρο)
- Έλεγχος ακουστικής σύμφωνα με το ISO 10140 και το ASTM E90
- Χαμηλές VOC για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος LEED™



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-13/0704
Κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά (EN 13501-1)	E
Υλικά βάσης	Σκυρόδεμα, Κυψελωτό Σκυρόδεμα, Γυψοσανίδες, Τοιχοποιία, Ξύλο
Διογκούμενο	Ναι
Αναλογία διαστολής (απεριόριστος, έως)	1:3
Θερμοκρασία διαστολής (προσεγγιστικά)	200 °C
LEED VOC	5.4 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	5 - 40 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-15 - 60 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (ASTM G21-96) και τάξη 0 (EN ISO 846)
Χρώμα	Κόκκινο
Δυνατότητα βαφής	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	-5 - 40 °C
Διάρκεια ζωής ¹⁾	Μη σχετικό
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-FIL, CFS-P BA

¹⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Συνιστώμενο μέγεθος ανοίγματος	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχο κολάρο καλωδίων CFS-CC	150 mm	1 τεμ