

Πυράντοχο κολάρο CFS-C EL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πυράντοχο κολάρο εκ των υστέρων τοποθέτησης, ανώτερης ποιότητας, που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης ETA και προστατεύει από φωτιά και καπνό, γύρω από πλαστικές σωλήνες με ευέλικτη διαμόρφωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στις δοκιμασμένες διαμορφώσεις περιλαμβάνονται καμπές σωλήνων, κεκλιμένοι σωλήνες και σωλήνες με περιορισμένο διάκενο με τον τοίχο
- Απαιτείται μηδενική απόσταση από τον πυράντοχο επίδεσμο CFS-B, το πυράντοχο κολάρο CFS-C EL και μόνωση πετροβάμβακα Conlit
- Κατάλληλο για χρήση σε τοίχους φρεατίων, επιστρωμένα πάνελ, γυψοσανίδα, κυψελωτό σκυρόδεμα, τοιχοποιία και σκυρόδεμα
- Εγκεκριμένο για χρήση με PVC, PP, PE και ευρεία σειρά συνήθων ακουστικών σωλήνων
- Ακουστικοί σωλήνες δοκιμασμένοι με μόνωση και αποσύζευξη θορύβου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ευέλικτη λύση για λύματα, αποστράγγιση στεγών και πνευματικούς σωλήνες
- Εύκολη εγκατάσταση
- Εξαιρετική λύση σε περίπτωση μη τυπικών εφαρμογών
- Απεριόριστη λύση: Ένα προϊόν για όλες τις εφαρμογές
- Κατάλληλο για σύνθετες διαμορφώσεις σωλήνων



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-14/0085
Υλικά βάσης	Γυψοσανίδες, Σκυρόδεμα (κυψελωτό), Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία, Τοίχος φρεατίου
Διάμετρος σωλήνα - εύρος	16 - 160 mm
Κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά (EN 13501-1)	E
Διογκούμενο	Ναι
Αναλογία διαστολής (απεριόριστος, έως)	1:19
Θερμοκρασία διαστολής (προσεγγιστικά)	210 °C
LEED VOC	11 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	-5 - 50 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-30 - 80 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (EN ISO 846)
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	-30 - 50 °C
Διάρκεια ζωής ¹⁾	Μη σχετικό
Συμπληρωματικά προϊόντα	CFS-CT, CFS-S ACR

¹⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυράντοχο κολάρο CFS-C EL	2580 x 52 x 5.6 mm	1 τμ

Περιεχόμενα συσκευασίας: 1τμ Πυράντοχος επίδεσμος CFS-C EL, 18 τμ Πλάκα κλεισίματος CFS-C EL και 22 τμ Άγκιστρο CFS-C EL μικρού μήκους