



ASTORIA
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: info@astoriasafetystores.gr

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Πυράντοχο ακρυλικό σφραγιστικό CFS-S ACR



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υλικό γενικής χρήσης πλήρωσης αρμών, που παρέχει εύκαμπτη πυράντοχη σφράγιση για δομικούς αρμούς και διαμπερή περάσματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εντός ή μεταξύ κατασκευών εύκαμπτων τοίχων
- Κάθετοι αρμοί σε / ανάμεσα σε κατασκευές τοίχων
- Οριζόντιοι αρμοί σε τοίχο που εφάπτεται σε δάπεδο, οροφή ή στέγη
- Αρμοί σε κατασκευές δαπέδων
- Σφραγίσεις περασμάτων (χαλύβδινοι και χάλκινοι σωλήνες)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σχεδιασμένο για να συμβάλλει στην αποτροπή διέλευσης της φωτιάς, του καπνού και τοξικών αναθυμιάσεων
- Βαφόμενο
- Ισχυρή πρόσφυση σε διάφορα υλικά βάσης
- Άριστα χαρακτηριστικά ηχομόνωσης
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής



Τεχνικά δεδομένα

Εγκρίσεις	ETA-10/0292, ETA-10/0389
Υλικά βάσης	Σκυρόδεμα, Τοιχοποιία, Γυψοσανίδες
Εύρος διαμέτρου σωλήνων	27 - 159 mm
Κλάση αντίστασης σε φωτιά (EN 13501-1)	D-s1 d0
Χημική βάση	Ακρυλική σύσταση με βάση το νερό
Διογκούμενο	Όχι
Κίνηση ¹⁾	±12,5% (ISO 11600)
LEED VOC	75 g/l
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής	5 - 40 °C
Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία	-30 - 80 °C
Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα	Τάξη 0 (EN ISO 846)
Προσεγγιστικός χρόνος σκλήρυνσης ²⁾	3 mm/3 ημέρες
Επαναχρησιμοποιήσιμο (και αφαιρούμενο)	Μη δυνατό
Επαναδιείσδυση	Μη δυνατό
Δυνατότητα βαφής	Ναι
Χρώμα	Λευκό
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς	5 - 25 °C
Διάρκεια ζωής ³⁾	24 μήνες

¹⁾ Σύμφωνα με HTC 1250

²⁾ Στους 24 °C, 50% σχετική υγρασία

³⁾ Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



Είδος	Περιεχόμενο ανά δοχείο/φυσίγγιο	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πυρ/χο σφραγιστικό CFS-S ACR CW	310 ml	Φυσίγγιο 1 τεμ