



**ASTORIA**  
SAFETY STORES

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ



**Εργοστάσιο - Έδρα:** 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Email: [info@astoriasafetystores.gr](mailto:info@astoriasafetystores.gr)

**Υποκατάστημα:** 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 43 & Κρήτης

(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 810 805

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

## Πυράντοχο σφραγιστικό σιλικόνης CFS-S SIL



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πυράντοχο σφραγιστικό σιλικόνης που προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατότητες μετατόπισης για αρμούς και περάσματα σωλήνων με αντίσταση σε φωτιά

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αρμοί διαστολής δαπέδου-δαπέδου (εσωτερικά και εξωτερικά)
- Αρμοί σύνδεσης μεταξύ χαλύβδινων δοκών και τοίχων (κατασκευή πλαισίων)
- Αρμοί με εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανθεκτικό στον καπνό, το αέριο και το νερό
- Σχεδιασμένο για να έχει καλή πρόσφυση χωρίς αστάρι
- Άριστες ιδιότητες στις καιρικές συνθήκες (ανθεκτικό στο όζον και στην υπεριώδη ακτινοβολία)
- Μεγάλο πλάτος αρμού έως 100 mm
- Χωρίς αλογόνα και χωρίς διαλύτες



### Τεχνικά δεδομένα

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Εγκρίσεις                                      | ETA-10/0291                |
| Υλικά βάσης                                    | Μέταλλο, Σκυρόδεμα, Γυαλί  |
| Κλάση αντίστασης σε φωτιά (EN 13501-1)         | B-s2 d1                    |
| Χημική βάση                                    | Ουδέτερη Ελαστική Σιλικόνη |
| Διογκούμενο                                    | Όχι                        |
| Κίνηση <sup>1)</sup>                           | ± 25% (ISO 11600)          |
| LEED VOC                                       | 3 g/l                      |
| Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής                   | 5 - 40 °C                  |
| Εύρος αντοχής σε θερμοκρασία                   | -40 - 160 °C               |
| Αποτελέσματα σε υγρασία και μούχλα             | Τάξη 0 (EN ISO 846)        |
| Προσεγγιστικός χρόνος σκλήρυνσης <sup>2)</sup> | 2 mm/3 ημέρες              |
| Επαναχρησιμοποιήσιμο (και αφαιρούμενο)         | Μη δυνατό                  |
| Επαναδιαίεση                                   | Μη δυνατό                  |
| Δυνατότητα βαφής                               | Όχι                        |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς   | 5 - 25 °C                  |
| Διάρκεια ζωής <sup>3)</sup>                    | 12 μήνες                   |

<sup>1)</sup> Σύμφωνα με HTC 1250

<sup>2)</sup> Στους 24 °C, 50% σχετική υγρασία

<sup>3)</sup> Στους 25 °C και 50% σχετική υγρασία, από την ημερομηνία παραγωγής



| Είδος                           | Περιεχόμενο ανά δοχείο/φυσίγγιο | Χρώμα | Περιεχόμενο συσκευασίας |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|
| Πυράντοχη σιλικόνη CFS-S SIL CW | 310 ml                          | Λευκό | Φυσίγγιο 1 τεμ          |
| Πυράντοχη σιλικόνη CFS-S SIL CG | 310 ml                          | Γκρι  | Φυσίγγιο 1 τεμ          |